



Marlanvil
Industrie materiale elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE
Centralini da Parete - Serie 940
Technical features
Surface distribution board - 940 Series

09/09/2021

Via Sasseti, 17 - 20124 Milano Tel. (0039) 02 83451911 Fax (0039) 02 83451999
e-mail: info@marlanvil.it <http://www.marlanvil.it>

Centralini da Parete IP65 / IP65 SURFACE DISTRIBUTION BOARD

Artt. 940.02 – 940.04 – 940.08 – 940.12 – 940.12 – 940.18 – 940.24

Normativa / Standard: - EN 60670-1 : 2005 - EN 60670-24 : 2013

Grado IP / Protection Degree: **IP65**

Temperatura di installazione / Installation Temperature: Max = +60°C - min. = -25 °C

Materiale / Material: **ABS (stabilizzato UV)** - **PC (portello / Lid)** - **Halogen Free**

Tensione nominale / Rated voltage: **400 V ac**

Prova rigidità dielettrica eseguita a 3000 V dc - tensione nomin. isolamento (750 V c.a).

Electric strength test carried out at 3000 V dc - rated insulation voltage (750 V a.c)

Resistenza al calore / Heat Resistance:

Termopressione con biglia a 70°C / Heat pressure with ball at 70°C

Resistenza al fuoco / Fire hazard testing (IEC 695-2-1e 695-2-2):

Glow wire test a 650°C (Prova del filo incandescente)

Needle flame test: Non Resistente / Not Resistant (Prova di fiamma con ago)

Articolo <i>Article</i>	Potenza Dissipabile <i>Dispersible power</i>	Grado IK <i>IK degree</i>
940.04	16 W	IK10
940.08	20 W	IK10
940.12	28 W	IK10
940.18	40 W	IK09
940.24	40 W	IK07

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI / RESISTANCE TO CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS:

Soluzione salina / Saline solution:

Resistente / Resistant

Acidi concentrati / Concentrated Acids:

Limitatamente resistente / Limitedly resistant

Acidi diluiti / Diluted Acids:

Limitatamente resistente / Limitedly resistant

Basi concentrate / Concentrated base:

Resistente / Resistant

Basi diluite / Diluted base:

Resistente / Resistant

Esano / Hexane:

Limitatamente resistente / Limitedly resistant

Benzolo / Benzene:

NON Resistente / NOT Resistant

Acetone Acetone:

NON Resistente / NOT Resistant

Alcool etilico / Ethyl Alcohol:

Limitatamente resistente / Limitedly resistant

Olio minerale / Mineral oil:

Resistente / Resistant

Raggi UV / UV Rays:

Resistente / Resistant

Marlanvil SpA

Sede Legale

20124 Milano – Via Filippo Sasseti, 17
C.C.I.A.A. Milano n. 1192883
Trib. Milano Reg. Soc. n. 249051- Vol. 6583-Fasc. 1
Cod. Fisc. e P. IVA 07938610156
Cap. Soc. Euro 3.300.000 int. Vers

Sede Amministrativa

20124 Milano – Via Filippo Sasseti, 17
tel. (0039) 02 834519 11
fax (0039) 02 834519 99
e-mail: info@marlanvil.it
website: www.marlanvil.it

Stabilimenti

24040 Ciserano (BG)
Via Campania, 11

76017 San Ferdinando di P. (BT)
Via Spagna s.n. zona PIP