



Żel jednoskładnikowy ONEGEL

materiał: żel silikonowy

wytrzymałość dielektryczna: 25,5kV/mm

odporność: 10 GΩ/mm

gęstość: 0,97g/l

temp. pracy: -60°C +200°C

brak daty przydatności

gotowy do użycia



TYP	POJEMNOŚĆ [L]	RODZAJ OPAKOWANIA	
ONEGEL	0,30	tubka	

